

Schwimmbadfarbe

für den Außenbereich
chemiekalienbeständig
schnelltrocknend & kratzfest
sehr gute Haftung
hohe Farb- und Glanzstabilität

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Sehr gute Licht- und Wasserbeständigkeit, zuverlässiger Schutzlack, strapazierfähig und leicht zu verarbeiten.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: wetterbeständig

Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Dieses Produkt ist geeignet für die Beschichtung von Schwimmbecken und anderen Betonuntergründen im Außenbereich. Nicht für Fischbecken geeignet!

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett und wasserlöslichen Verbindungen sein, Zementschlämme sind restlos zu entfernen. Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (nach ca. 6 Wochen) beschichten. Hinterfeuchtung ist auszuschließen. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen) und säubern. Gerissene und abgeplatzte Altanstriche restlos entfernen und mit einer Feinbetonmischung ausspachteln. Asphaltierte und geteerte Fugen nicht überstreichen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten! Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.

Anstrichaufbau:

1. Neuanstrich
 - a) 1 Grundanstrich ca. 10 % verdünnt
 - b) 1 - 2 x Deckanstriche ca. 10 % verdünnt
2. Renovierungsanstrich
 - a) Gut erhaltene Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen) und säubern
 - b) Gerissene und abgeplatzte Altanstriche restlos entfernen und mit einer Feinbetonmischung ausspachteln.
 - c) 2 Anstriche ca. 10 % verdünnt

Empfohlene Schichtdicke: ca. 20 - 30 µm pro Arbeitsgang. Die Schichtdicke, die in einem Arbeitsgang auf senkrechte Flächen aufgetragen werden kann, ist abhängig von dem Beschichtungsverfahren, der Temperatur, der Rauheit des Untergrundes, der Objektform und anderem.

Ergiebigkeit:

ca. 10 m²/litr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Wi-Universal-Verdünnung

Werkzeug:

Pinself, Rolle, nicht spritzbar

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken: nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 16 Stunden
voll belastbar: nach ca. 7 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Chlorkautschuk/Kombination, Weichmacher, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Aromaten, Acetate, Additive.

VOC-Gehalt:

Dieses Produkt unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie.

WGK: 2

GISBAU-Code: BSL50

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.