

für innen und außen  
hervorragend verarbeitbar  
schnelltrocknend

### Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

#### Produktvorteile:

Hochwertiges Fensterlacksystem. Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf Kunstharzbasis aus einem Topf. Dauerelastisch, blockfest, ergiebig, hoch diffusionsfähig, hervorragend verarbeitbar, schnell trocknend, sehr gut füllende Beschichtung mit holzfeuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und langfristiger Wetterbeständigkeit. Es sind bis zu 3 Anstriche pro Tag möglich.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut

**Wetterbeständigkeit:** nach VOB Teil C DIN 18363

**Verträglichkeit:** nicht mit anderen Produkten mischen

**Farbtöne/Glanzgrade:** weiß/seidengläzend

#### Anwendungsbereiche:

Hochwertiges, dauerelastisches Spezial-Fensterlacksystem für Neu- und Renovierungsanstriche an Holzfenstern und Holzbauteilen. Eintopfsystem. Der Speziallack ist geeignet für den besonders schwierigen Fensterbereich. Auch für Metall geeignet.

#### Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub-, rostfrei und tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gründlich entrostet. Die Holzfeuchte sollte 15 % nicht überschreiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.

#### 1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen

- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- rohes Holz bzw. beschädigtes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
- 1 Voranstrich mit diesem Produkt
- 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit diesem Produkt

#### 2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)

- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- 1 x grundieren mit Allgrund oder Rostschutzprimer
- 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit diesem Produkt

#### 3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen (Staubmaske tragen)
- beschädigte Stellen mit Holzgrundierung oder Rostschutzprimer grundieren
- 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit diesem Produkt

#### Ergiebigkeit:

ca. 12 – 14 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

#### Verdünnung:

gebrauchsfertig eingestellt, ggfs. mit Terpentinersatz

**Werkzeug:** Pinsel mit Naturborsten, Rolle

#### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

#### Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 1 Stunde  
griffest: nach ca. 2 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden  
durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

#### Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

#### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

**WGK:** s. Sicherheitsdatenblatt

**GISBAU-Code:** BSL 40

#### Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.